

| | |
|-------------|------------|
| EDICIÓN N° | 1 |
| REVISIÓN N° | 1 |
| FECHA | 12/03/2020 |
| CLAVE | 110913 |



DESCRIPCIÓN

- Discos de uso general, con capacidad de realizar cortes rápidos y precisos, excelente durabilidad.

PAÍS DE ORIGEN:

- China.

ACABADO:

- Negro.

CARACTERÍSTICAS:

- Controlados dimensionalmente
- Balanceo controlado
- Buena resistencia
- Ultra delgado para cortes rápidos
- El aglomerante utilizado es refuerzo de resina.
- Fabricado con Oxido de aluminio

APLICACIONES:

- Para corte de materiales ferrosos en general, como lo son: metal, varilla, tubular, ángulos, etc.
- Para uso en acero inoxidable, aleados, endurecidos y al carbón.

ESPECIFICACIONES:

| CLAVE | DIÁMETRO EXTERIOR | DIÁMETRO INTERIOR | ESPESOR | MATERIAL | TAMAÑO DEL GRANO | RPM | TIPO |
|--------|-------------------|-------------------|---------|----------|------------------|-------|------|
| 110913 | 4 1/2" | 7/8" | 3/64" | A | 60 | 13300 | T 41 |

VENTAJAS

- Corte rápido
- Excelente durabilidad

| | | | |
|-------------|---|-------|------------|
| EDICIÓN N° | 1 | FECHA | 12/03/2020 |
| REVISIÓN N° | 1 | CLAVE | 110913 |

| NORMA DE EMPAQUE: | MATERIAL DE FABRICACIÓN: |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> No aplica | <ul style="list-style-type: none"> Granos Abrasivos (Oxido de aluminio A), Refuerzo de resina fenólica. |

| NORMA DE FABRICACIÓN: | PROCESO DE FABRICACIÓN: |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> No aplica | <ul style="list-style-type: none"> Mezclado Prensado Horneado |

| PRUEBAS DE CALIDAD | TAMAÑO DE LA MUESTRA |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Verificación de dimensiones | Determinado por la tabla militar standard 105E. |

INFORMACIÓN ADICIONAL



| A | 60 | T | BF | T 41 |
|--|----------------------------------|--|--|------|
| Grano de fabricación . A= Oxido de aluminio.. | Tamaño del grano. 60= Mediano | Dureza. Suabe Mediano Duro A ←————→ Z T | Tipo de aglomerado BF= Refuerzo de resina | |