

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	2
FECHA	6/05/2019
CLAVE	160203



### DESCRIPCIÓN

El SILICON forte 100% TRANSLUCIDO es un sellador para juntas y uniones que están en contacto con el medio ambiente. Además su uso es ideal para aplicaciones arquitectónicas

### PAÍS DE ORIGEN:

- Mexico

### ACABADO:

- Traslucido

### CARACTERÍSTICAS:

- Sellado hermético e impermeable.

### APLICACIONES:

- Para aplicar en:
  - Aluminio.
  - Vidrio.
  - Cerámica.
  - Acrílico.
- Ideal para uso en áreas expuestas a la intemperie y a condiciones de temperatura extrema.
- Selladores de construcción.
- Acristalamientos y selladores perimetrales.
- Selladores de juntas

### ESPECIFICACIONES:

Clave	Color	Contenido	Peso total
160203	Traslucido	280ml	330g

### VENTAJAS

Flexible desde -40°C hasta más de 250°C.  
Excelente para aplicaciones arquitectónicas

<b>EDICIÓN N°</b>	2	<b>FECHA</b>	6/05/2019
<b>REVISIÓN N°</b>	2	<b>CLAVE</b>	160203

<b>NORMA DE EMPAQUE:</b>	<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Silicón.</li> </ul>

<b>NORMA DE FABRICACIÓN:</b>	<b>PROCESO DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Envasado.</li> <li>Empacado.</li> <li>Etiquetado</li> </ul>

<b>PRUEBAS DE CALIDAD</b>	<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar el contenido de solvente (se incineran 100 gr de producto)</li> <li>Verificar Consistencia.</li> <li>Prueba de tacto (Secado en 1 hr.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinado por la tabla Militar Standard 105E.</li> </ul>

### INFORMACIÓN ADICIONAL

<ul style="list-style-type: none"> <li>Advertencias.             <ol style="list-style-type: none"> <li>Utilizar al aire libre o en un lugar bien ventilado.</li> <li>Evite el contacto con la piel, ya que puede causar irritación.</li> <li>En caso de ingerir, tome agua abundantemente y consulte a su medico</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicación.             <ol style="list-style-type: none"> <li>Limpiar y secar la superficie de cualquier residuo.</li> <li>coloque y corte la boquilla, posteriormente coloque el cartucho en la pistola calafateadora.</li> <li>aplique un cordón del silicón, y alise con el dedo.</li> <li>limpie el exceso de silicón con un trapo.</li> <li>Una vez seco eliminar el sobrante con un cúter</li> </ol> </li> </ul>
--	--

PROPIEDAD	VALOR
DENSIDAD A 23 ° C	1.01 g/cm <sup>3</sup>
ALARGAMIENTO A LA ROTURA	250 %
VELOCIDAD DE EXTRUSIÓN - FLUJO VOLUMÉTRICO	500 ml/min
DUREZA SHORE A	18
SKIN FORMATION TIME AT AT 23 °C / 50 % R.H.	20 min
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	0.7 N/mm <sup>2</sup>
DENSIDAD A (+/- 0,02 G / CM3)	1.01 g/cm <sup>3</sup> 25 °C
RESISTENCIA AL DESGARRE	4.5 N/mm