FABRICANDO PRODUCTOS
FERRETEROS DE CALIDAD DESDE 1958

HECORT®

EDICIÓN Nº	1
REVISIÓN Nº	13/11/2018
FECHA	13/11/2018
CLAVE	210707

ADH EPOXY ACERO LATA 5 MIN

DESCRIPCIÓN

Adhesivo en pasta epóxico de dos componentes libre de solvente a partir de resina epóxica de naturaleza BPA y como agente de curado (catalizador) mezcla de aminas alifáticas y mercaptanos cargado con acero en polvo.

PAÍS DE ORIGEN:

- México

ACABADO:

X

CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistencia inicial: 7,6 kg/cm2 en 4 min
- Alta resistencia final: 160 Kg/cm2
- Contiene kit de aplicación
- Resiste agua, solvente, aceites, ácidos y grasas
- Resiste temperaturas de -20°C a 120°C
- Relación mezcla 3-1
- Tiempo de aplicación o manipulación: 4 min
- Tiempo de adherencia: 5-6 min
- Tiempo de secado: 15-20 min

APLICACIONES:

AJAP cuenta con un kit de aplicación, recipiente de plástico y agitador para su fácil uso.

ESPECIFICACIONES:

- Gravedad especifica @ 25°C: 135 (mezcla)(pasta)
- Viscosidad Pasta
- Sólido en peso 90% (mezcla)
- Sólido en volumen 90%(mezcla)
- Metal 4% (mezcla)
- VOC 0. g/l

VENTAJAS

- Pasta (no escurre)
- Color negro metal
- Rápida adherencia
- Libre de solventes
- No toxico una vez curado
- Cura en condiciones húmedas
- Se puede maquilar, taladrar, o lijar una vez curado

EDICIÓN Nº	1	**FECHA**	13/11/2018
REVISIÓN Nº	13/11/2018	**CLAVE**	210707

NORMA DE EMPAQUE:

X

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

X

NORMA DE FABRICACIÓN:

X

PROCESO DE FABRICACIÓN:

X

PRUEBAS DE CALIDAD

- Prueba de tracción
- Prueba de cortadura
- Prueba de pelado

TAMAÑO DE LA MUESTRA

INFORMACIÓN ADICIONAL