



FABRICANDO PRODUCTOS
FERRETEROS DE CALIDAD DESDE 1958



EDICIÓN N°	1
REVISIÓN N°	1
FECHA	29/06/2022
CLAVE	210710

DESCRIPCIÓN

- Epóxico transparente jeringa 5 min 8 grs.



PAÍS DE ORIGEN:

- China.

ACABADO:

- Brillante.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia de 130kg/cm2.
- Fácil de abrir.
- Multiusos.
- Resistente temperaturas de -20 a 80° C.
- Es resistente a agua, aceite, ácido y materiales alcalinos.

APLICACIONES:

- Automotriz.
- Instrumentación.
- Construcción.
- Hierro.
- Cerámica.
- Plástico.
- Madera.
- Porcelana.
- Fibra de vidrio.

ESPECIFICACIONES:

SKU	Contenido Neto/Net Wt	Resistencia	Color	Empaque	Tiempo de curado	Tiempo de secado	Resistencia a temperatura
210710	8 g/0.28 fl oz	130kg/cm2	Transparente	Jeringa	24hrs.	5 min.	-20 a 80°C

VENTAJAS

- Alta resistencia.
- Pega en 5 min.
- Buena adherencia.
- Uso fácil.
- Respetuoso con el medio ambiente.



EDICIÓN N°	1	FECHA	29/06/2022
REVISIÓN N°	1	CLAVE	210710

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
No aplica.	- Resina. - Endurecedor.
NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
No aplica.	- Envasado. - Empaquetado.
PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
- Adherencia. - Resistencia. - Durabilidad. - Secado.	Determinado por la tabla Militar Standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Modo de aplicación:

- La superficie donde aplicará **FORTIKONG EPÓXICO** debe estar limpia, seca, libre de grasa y pegamento viejo. Enmascare la superficie para simplificar la limpieza.
- Apriete el émbolo para sacar las burbujas de aire y el adhesivo, mezcle tapa del mismo adhesivo, mezcle las dos partes hasta que este bien combinadas (no más de 15 segundos), tape el adhesiva después de usarlo.
- Aplique un poco de ambas piezas a pegar, ensamble las piezas y presiónelas durante 15 segundos o hasta que endurezca un poco, seca en 5 minutos, se debe permitir que la unión cure por completo (24 hrs.) antes de someterse a cualquier carga o presión.
- La mezcla se pondrá tibia mientras pega, el exceso de adhesivo sin curar se puede limpiar con solventes tipo acetona.

No recomendado:

- A todas las superficies que sangran aceite, plastificantes o disolventes como madera sumergida en aceite, relleno de crack de aceite, y algo de grasa sin curar o sulfurada y a la superficie donde está mojado.
- A las superficies que con toque directo de los alimentos.
- A las superficies que con toque directo de los alimentos.
- No utilizar para acristalamiento estructural.
- No se recomienda para aplicaciones de inmersión continua en agua.
- No recomendado para algunos plásticos como el polietileno o los plásticos de polipropileno.

PARA USOS:

